



Carbon XP



Film de controle solar, com tecnologia nano-híbrida, incorporando a nitidez ótica e durabilidade da pigmentação carbônica com a eficiência da nano cerâmica. Alto bloqueio de IR, para maior conforto térmico e a melhor visibilidade durante a noite.

Carbon XP Series

Dados de desempenho

	Luz visível transmitida	Luz visível refletida Interior Exterior	Rejeição Ultravioleta	Energia solar rejeitada	Garantia
CXP 80	75%	9 9%	99%	40%	Life time
CXP 45	41%	6 6%	99%	50%	Life time
CXP 35	33%	5 5%	99%	53%	Life time
CXP 18	17%	6 6%	99%	55%	Life time
CXP 5	5%	5 5%	99%	60%	Life time



George Eastman

Fundador da Eastman KODAK - 1888

Fundador da Eastman Chemical - 1920

MAIS DE 130 ANOS DE HISTÓRIA